

# MEGAMAT 800


## VIBRATIONSKONTROLLE



ANTI-VIBRATIONSMATTEN BESTEHEN AUS GUMMIFASERN UND GUMMIGRANULATEN AUS DEM RECYCLING VON ALTREIFEN (ELT)

### ■ PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Anti-Vibrationsmatten (Stärke: 12,5/25 mm) bestehen aus speziell ausgewählten Gummifasern und Gummigranulaten aus dem Recycling von Altreifen (ELT), die unter Druck und Hitze mit Hilfe von PU-Bindemittel verbunden werden. Die Platten werden auf einer Seite durch ein reissfestes synthetisches Vlies geschützt. Die Platten haben eine Dichte von 800 kg/m<sup>3</sup> und sind in den Abmessungen 1,2 x 0,80 m erhältlich. Einsetzbar für statische und dynamische Belastungen bis 1,50 N/mm<sup>2</sup>.



### ■ ANWENDUNGSBEREICH

Einsatzbereich	Druckbelastung	Verformung
statische Lasten	bis 0,30 N/mm <sup>2</sup>	~ 10%
statische und dynamische Lasten	bis 1,50 N/mm <sup>2</sup>	~ 30%
Lastspitzen (seltene, kurzzeitige Lasten)	bis 3,00 N/mm <sup>2</sup>	~ 50%

### ■ TECHNISCHE DATEN

		Toleranz	Norm
Stärke	12,5 - 25 mm	± 2	
Länge	1,20 m	± 2%	
Breite	0,80 m	± 2%	
Dichte	800 kg/m <sup>3</sup>	± 10%	
Druckspannung 10%	0,30 N/mm <sup>2</sup>	± 10%	EN ISO 29470
Statischer Elastizitätsmodul (Es) - Kompression 10%	3,00 N/mm <sup>2</sup>	± 10%	EN ISO 29470
Dynamischer Elastizitätsmodul (Ed) - Kompression 10%	8,80 N/mm <sup>2</sup>	± 10%	
Verlustfaktor (η)	0,136	± 10%	
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0,090		EN 12668
Brandklasse	E		EN 13501-2



# MEGAMAT 800

## VIBRATIONSKONTROLLE



### VERLEGEANLEITUNG MEGAMAT

- 1** Den Fundamentaushub vorbereiten und die Fundamentgrube fertigen



- 3** Die Verbindungen zwischen den Platten sorgfältig mit dem Stik-Band abdichten




- 5** Die Verbindungen zwischen den Platten sorgfältig mit dem Stik-Band abdichten



- 7** Die Bewehrungsstäbe vorbereiten und positionieren; dann den Fundamentsockel aus Stahlbeton schütten




- 2** Entlang der Grubenwände die MEGAMAT-Platten festkleben und dabei darauf achten, dass sie entlang der Verbindungskanten bündig abschließen, ohne dass Lücken oder Hohlräume zurückbleiben



- 4** Die MEGAMAT-Platten am Boden der Grube verlegen. Dabei darauf achten, dass sie entlang der Verbindungskanten bündig abschließen, ohne dass Lücken oder Hohlräume zurückbleiben



- 6** Eine wasserdichte Schutzfolie zur Abdeckung des MEGAMAT-Produkts verlegen



- 8** Abschließend die Maschine aufstellen



EINIGE ARBEITEN GEMACHT > BESUCHEN SIE DIE WEBSITE

KONTAKT TECHNISCHES BÜRO FÜR WEITERE INFORMATIONEN



www.isolgamma.com  
PRG-MOD. 15 - REV. 4.1 14/07/25 DE


**ISOLGOMMA**  
SILENCE MAKERS

# MEGAMAT 800


VIBRATIONSCHUTZ




**FEDERKENNLINIE**



**STATISCHER ELASTIZITÄTSMODUL**



**DYNAMISCHER E-MODUL**




# MEGAMAT 800

VIBRATIONSKONTROLLE



### EIGENFREQUENZEN



### WIRKSAMKEIT DER SCHWINGUNGSISOLATION

